

044

UNIVERSALGRUNDIERUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit Wasser verdünnbare Grundierung zur Vorbehandlung saugfähiger und nicht saugfähiger, mineralischer Untergründe vor Spachtel- und Klebarbeiten. Haftbrücke für gereinigte keramische Fliesen, Gussasphalt, geeignete Holzwerkstoffe *.

PRODUKTVORTEILE

- wasserverdünnbares Konzentrat, für verschiedene saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- universelle Haftbrücke und Tiefengrundierung
- sehr emissionsarm EMICODE EC1 Plus
- Blauer Engel UZ 113 – schützt Umwelt und Gesundheit
- ergiebig, roll- und sprühfähig
- bindet Reststaub
- vermindert die Saugfähigkeit
- einsetzbar auf fußbodenbeheizten Estrichen



ANWENDUNG



- **Zum Grundieren von normgerechten Untergründen vor**
 - o Spachtelarbeiten mit Eurocol Spachtelmassen
 - o Kleben mit freigegebenen Eurocol Dispersionsklebstoffen.
- **Einsetzbar auf:**
 - o saugfähigen Untergründen (Zementestrich, calciumsulfatgebundenen Estrichen, Trockenestrich)
 - o geeigneten Holzwerkstoffplatten in Verbindung mit zementären Eurocol Spachtelmassen
 - o Gussasphaltestrichen (DIN 18354 / EN 13813) in Verbindung mit zementären Eurocol Spachtelmassen
 - o dichten nicht saugfähigen Untergründen (z.B. keramische Fliesen) in Verbindung mit zementären Eurocol Spachtelmassen
- **Nicht einsetzbar:**
 - o auf Steinholzestrichen und Magnesiaestrichen
 - o * auf Holzwerkstoffplatten in Verbindung mit gipsgebundenen Eurocol Spachtelmassen
 - o * auf dichten Untergründen (Keramik, Gussasphalt) in Verbindung mit gipsgebundenen Eurocol Spachtelmassen
 - o auf Terrazzo, Steinböden, Naturstein (tiefe Verunreinigungen)
 - o unter 1-K und 2-K Eurocol Reaktivklebstoffen.

044

Europrimer Multi

EIGENSCHAFTEN

Basis	Styrol-Acrylatcopolymer Dispersion		
Farbe	weiss		
Dichte (der Mischung)	ca. 1,02 g/cm ³		
Konsistenz	niedrigviskos		
Reiniger (im frischen Zustand)	Wasser		
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%,		
Auftragsweise	Walze, Bürste, Sprühaufrag		
Trockenzeit bis zur Überarbeitung	ca. 0,5 – 15 Stunden abhängig vom Untergrund und verwendeter Spachtelmasse (niedrige Temperaturen, dichte Untergründe und hohe Luftfeuchtigkeiten verlängern die Überarbeitungszeit. höhere Temperaturen verkürzen diese)		
Verbrauch	abhängig vom Untergrundes ca. 50 - 150 g/m ² erhöhte Saugfähigkeit von Untergründen kann zu einem Mehrverbrauch führen		
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von 15 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.		
Lagerbedingungen	dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30 °C),		
Frostempfindlich	ja		
Kennzeichnung nach GHS	keine		
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE:	D1	
	EMICODE:	EC1Plus	
	Blauer Engel	RAL UZ 113, umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm	
	DGNB:	VOC 0 %	Qualitätsstufe: 4
	LEED:	VOC 0 g/l	

UNTERGRUND

- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen nationalen Normen, Richtlinien und Merkblätter.
- Der Untergrund muss unter anderem eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität aufweisen, dauertrocken und rissfrei sein. Haftungsmindernde Schichten sind durch geeignete mechanische Massnahmen zu entfernen.
- Alte festliegende Nutzböden, wie keramische Fliesen, sind mit dafür geeignetem Eurocol Grundreiniger professionell zu reinigen und nach Trocknung matt zu schleifen.

VERARBEITUNG

- Je nach Anwendungsgebiet mit sauberem Wasser verdünnen und sorgfältig mischen. Tabelle beachten!
- Gleichmäßig ohne Pfützenbildung auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund auftragen.
- Der Vorstrich kann auch gesprüht werden, dabei angrenzende Bauteile vor Verschmutzung schützen.
- Die Trockenzeit richtet sich nach der aufgetragenen Menge sowie der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit, sowie des weiteren Materialeinsatzes (Auswahl der Spachtelmasse).

044

Europrimer Multi

Untergrund	Verdünnung	maximale Schichtstärke der Spachtelung	Trockenzeit
bei Spachtelung mit zementären Eurocol Spachtelmassen:			
saugfähige Zementestriche	1:2	10 mm	0,5 Stunde
calciumsulfatgebundene Estriche (Anhydrit)	1:1	5 mm	15 Stunden
Trockenestriche	1:1	5 mm	15 Stunden
Holzwerkstoffe	unverdünnt	5 mm	15 Stunden
dichte Untergründe, keramische Fliesen	1:1	5 mm	15 Stunden
Gussasphalt	1:1	5 mm	15 Stunden
bei Spachtelung mit calciumsulfatgebundenen Eurocol Spachtelmassen:			
saugfähige Zementestriche	1:2	10 mm	15 Stunden
calciumsulfatgebundene Estriche	1:1	5 mm	1 Stunde
Trockenestriche	1:1	5 mm	1 Stunde

- Zur Zwischengrundierung von zementären, selbstverlaufenden oder standfesten Spachtelmassen bei deren mehrschichtigen Verlegungen muss die erste Spachtelschicht durchgetrocknet sein. Die Zwischengrundierung erfolgt mit einer Verdünnung von 1 : 5 mit Wasser!
- Bei Direktklebung von Textilbelag auf normgerechtem Estrich ebenso 1:5 (Wasser) verdünnen.
- * Auf Gussasphalt nur bei Verschmutzungen und ungenügender Absandung erforderlich, normgerecht eingebrachte Gussasphaltestrichen mit fehlstellenfreier Absandung müssen nicht grundiert werden.
- Nicht unter reaktiven 1-K und 2-K Eurocol Reaktivklebstoffen, auch nicht bei vorliegender Spachtelung, verwenden. Hier auf Eurocol 048 Europrimer Plus zurückgreifen.

HINWEISE

- Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beläge sind zu beachten!

VERSANDPACKUNGEN

10 kg Einweggebinde netto (60/Palette)

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind. Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 11.3.2016
ersetzt Ausgabe vom 7.01.2016

Version Nr.: 08
34506_044-03
Revision Formular TI: V07

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280

RAUM FÜR IHRE NOTIZEN
