Reg.3

Europlan Polyester Fill 912

Eigenschaften:

- 2-komponentig
- schnellhärtend
- gut füllend
- praktisch schwundfrei härtend
- schleifbar
- standfest - thixotrop

Anwendung:

- für das Ausbessern von Rissen und Löchern in Estrichen, Beton, Mauerwerk, Holz, Natur- und Kunststein, Stahlblechen
- zum Kleben von Nagelleisten, Reparaturwinkeln aus Metall
- für Reparaturspachtelarbeiten, zum Anformen

Technische Daten:

	A-Komponente	B-Komponente
Basis:	Polyesterharz	Dibenzoylperoxid
Farbe:	grau	rot
Dichte:	Mischkonsistenz ca. 1,85 g/cm³	
Viskosität:	standfeste Paste	
Reinigung:	in frischem Zustand mit Lösung 683	
Verarbeitungsstemperatur:	15 -25°C	
Rel. Luftfeuchtigkeit:	35 – 75%, empfohlen 40-65%	
Verbrauch:	je nach Ausbesserungsart, 1kg = 540ml	
Mischungsverhältnis:	970 g Harz mit 30 g Härter homogen mischen (100 Teile % 2-3 Teile)	
Topfzeit:	ca. 3 - 4 Minuten, bei 20°C, abhängig von Temperatur	
Endfestigkeit:	ca. 20 Minuten, bei 20°C, abhängig von Temperatur	
Schutzmaßnahmen:	Dämpfe nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Warnung auf der Packung beachten! Wir empfehlen, bei der Anwendung von 912 Europlan Polyester Fill Schutzhandschuhe zu tragen.	
Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von 8 Monaten, originalverpackt	
Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-25 °C, vor hohen Temperaturen schützen), Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen	
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	keine	O, Xi
	entzündlich, kann Brand verursachen	
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage	

Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund:

Der Untergrund muss dauertrocken, druckfest, fettfrei und staubfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen, wie z. B. Hölzer, Metalle, und Polyesterlaminate (nicht bei thermoplastischen Acrylsystemen), erreicht.

Verarbeitung:

Immer kleine Mengen anmischen!

912 Europlan Polyester Fill mit dem Härter homogen mischen.
Niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Aushärtezeit.
Härter nicht überdosieren. Die fertige Masse in die Löcher oder Risse einbringen und mit Spachtel glätten.

Damit eine nachfolgende Haftung von Nivelliermassen oder Klebstoffen gewährleistet ist, muss 912 Europlan Polyester Fill in unausgehärtetem Zustand abgesandet werden.

	Zum Kleben von Nagelleisten oder Reparaturwinkeln dünne Klebstoffschicht auf den Untergrund auftragen und Leisten oder Profil sofort einlegen und gut andrücken, auf ausreichende Benetzung achten.
Bemerkungen:	Der Klebstoff enthält Gefahrstoffe. **Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten!**
Versandpackungen:	970 g mit 30 g Härtertube (12 Stück im Karton, 480/Palette)
Zur besonderen Beachtung:	Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

71410_912

Stand 19. Juli 2010
ersetzt Ausgabe 20. Juli 2007