

Aqua Sperr- und Isoliergrund Spray

Außen und Innen
Weiß

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Weiß pigmentierter Sperr- und Isoliergrund. Zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen.
Anwendungsbereich:	Zur punktuellen Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Gips und Beton im Außen- und Innenbereich. Styropor wird nicht angelöst.
Produkteigenschaften:	Einsetzbar in sensiblen Räumen, wie z. B. in öffentlichen Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser usw.. Schnelltrocknend, mit guter Isolier- und Absperrwirkung, wasserbasierend, weiß. Nach kurzer Zeit überarbeitbar. Gute Deckkraft. Geruchsarm
Farbtöne:	Weiß
Packungsgrößen:	Spraydose: 400 ml

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	Für Objekt und Umluft über +5 °C
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Abluftzeit: ca. 5 – 10 Minuten (zwischen den Sprühgängen) Staubs trocken: ca. 45 Minuten Griffest: ca. 120 Minuten Überstreichbar: nach 70 – 90 Minuten Isolieranstrich: ca. 5 Stunden
Ergiebigkeit:	Der Inhalt der Dose reicht für ca. 1,2qm
Produkt-Code:	---

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Wasserränder trocken abbürsten, Salzausblühungen entfernen. Altanstriche auf Haftfestigkeit mittels Gitterschnitt oder Spanprobe überprüfen (VOB, Teil C, DIN 18363). Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte und abblätternde Altanstriche restlos entfernen.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Anstrichaufbau: Dose gründlich schütteln bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. – darüber hinaus noch mindestens 1 - 2 Minuten. Sprühabstand ca. 15-20 cm. Mehrere dünne Schichten sprühen. 2 – 3mal Jansen Aqua Sperr- und Isoliergrund Spray weiß, im vollen Kreuzgang aufsprühen. Isolierwirkung durch Probesprühen prüfen.

Schlussbeschichtung: Die Überstreichbarkeit ist mit Dispersionsfarben, Vorlacken und Vorstreichfarben gegeben.

Auftragsarten: Sprühen

Lagerung: trocken und frostfrei; bei Raumtemperatur
Lagerstabilität: 24 Monate

VOC-Wert: Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie - Stand: Juli 2003 - in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung". Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

UST-IdNr.: DE147923895