

PUFAS SILIKON Fugendicht S 25

Hochwertige und dauerelastische Silikondichtmasse zum professionellen Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereich:	<p><i>PUFAS SILIKON Fugendicht S 25</i> - eignet sich hervorragend zum dauerelastischen Abdichten und Verfugen von Anschlussfugen bis 25 mm. Einsetzbar auf Untergründen wie Glas, Emaille, Porzellan, lackierten und glasierten Flächen, keramischen Fliesen, Metall und Nichteisenmetalle und PVC. Nach der Vulkanisierung unter Luftfeuchtigkeit ist das Material UV- und witterungsbeständig und abriebfest.</p> <p><i>PUFAS SILIKON Fugendicht S 25</i> ist fungizid ausgestattet. Nicht geeignet für Untergründe aus Marmor, Naturstein, Polyethylen, Polypropylen und für Aquarien und Unterwasserfugen.</p>																
Technische Daten:	<table><tr><td>Rohstoffbasis:</td><td>alcoximvernetzendes Silikon</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>0,98 g/ml</td></tr><tr><td>ph-Wert:</td><td>2,1</td></tr><tr><td>Bruchdehnung in %</td><td>500</td></tr><tr><td>prakt. Dehnfähigkeit in %</td><td>25</td></tr><tr><td>Hautbildezeit (Normalklima)</td><td>5 Minuten</td></tr><tr><td>Temperaturbeständig nach Aushärtung</td><td>- 40°C - 120°C</td></tr><tr><td>Verbrauch</td><td>100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt</td></tr></table>	Rohstoffbasis:	alcoximvernetzendes Silikon	Dichte:	0,98 g/ml	ph-Wert:	2,1	Bruchdehnung in %	500	prakt. Dehnfähigkeit in %	25	Hautbildezeit (Normalklima)	5 Minuten	Temperaturbeständig nach Aushärtung	- 40°C - 120°C	Verbrauch	100 ml/m bei 1 cm ² Fugenquerschnitt
Rohstoffbasis:	alcoximvernetzendes Silikon																
Dichte:	0,98 g/ml																
ph-Wert:	2,1																
Bruchdehnung in %	500																
prakt. Dehnfähigkeit in %	25																
Hautbildezeit (Normalklima)	5 Minuten																
Temperaturbeständig nach Aushärtung	- 40°C - 120°C																
Verbrauch	100 ml/m bei 1 cm ² Fugenquerschnitt																
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.																
Verarbeitung:	<p><i>PUFAS SILIKON Fugendicht S 25</i> in die abzudichtende Fuge drücken und sofort feucht abglätten. Rückstände sofort entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Haushaltsreinigern säubern. Offene Verarbeitungszeit ca. 5 Minuten. Aushärtung ca. 3 mm/Tag.</p> <p>Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.</p>																
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern. Bei Transport temperaturbeständig bis max. -15°C. Gebinde gut verschlossen aufbewahren!																
Artikel-Nr.:	344																
Farbtöne:	transparent grau weiß																
Gebindegrößen:	Kartuschen à 310 ml																